

Dalapro Fine

DESCRIPTION

Dalapro Fine est un enduit fin et blanc, particulièrement adapté pour l'enduisage et lissage en couches fines sur la plupart des supports courants en intérieur.

Dalapro Fine s'applique aussi sur peintures mates et satinées.

Dalapro Fine est facile à poncer et vous donne un résultat très fin.

Application

Appliquer à la main, à une température minimale de +5°C, sur une surface propre, sèche et à forte adhérence. Poncer la surface sèche avec du papier de verre de grain 180-220 en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Appliquer un primaire sur les surfaces mastiquées avant de poser du papier peint. Respecter les réglementations et les recommandations de votre succursale locale.

Consommation

Couche d'enduisage fine = 1 litre/ m² par mm
enduisage des joints de plâtre = Env. 0,25 l/m (Q2).

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et des conditions atmosphériques.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés douze mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,15 mm maximum
Densité apparente:	1,40 kg/ litre
Extrait sec:	Env. 52 % Env.
pH:	9
Couleur:	Blanc
Pouvoir garnissant:	0-3mm
Inflammabilité:	Néant
Nettoyage:	Nettoyer les outils et les débordements à l'eau
Conditionnement:	Seau de 3 l et 10l tube de 0,5 l
Utilisation:	Usage intérieur

Les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de nos études et de notre expérience. Elles sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Dernière version disponible sur : www.dalapro.com

Dernière mise à jour : Le 09/02/2011



Dalapro

tél: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

