



ELASTOPRIM HYDRO

WATERGEDRAGEN GRONDLAAG VOOR ONBEHANDELD EN BEHANDELD HOUT BINNEN EN BUITEN

TOEPASSINGEN

Grondlaag voor onbehandeld en behandeld hout, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

Waterverduunbaar en reukloos
uitstekende hechting
Uitstekend verwerkbaar bij gebruik van aangepast gereedschap.
Snel schuurbaar en overschilderbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Nieuw hout:

Het hout moet stof-vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 150-180).

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout (korrel 60-80, daarna 150-180), daarna behandelen zoals een nieuwe ondergrond.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 150-180) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met **PAINT'OFF INSTANT**) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Na droging van de grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met **BOSTOKIT** (enkel binnen) of **ELASTOKIT**

VERWERKING

1 à 2 lagen **ELASTOPRIM HYDRO** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

Gebruik hiervoor een specifieke kwast (Anza Platinum Aqua, Cormix, Chinex) en/of rol (Modacryl, Aqua of Anza viltrol) voor watergedragen lakken.

Op houtsoorten met inhoudsstoffen die kunnen doorbloeden (bv. merbau, afzelia, dark red meranti,...) zijn 2 lagen noodzakelijk.

Indien na 2 lagen **ELASTOPRIM HYDRO** nog doorbloedingen zichtbaar zijn, is het aangewezen om af te werken met solventgedragen verf.

Datum laatste wijziging: 2015-11-26

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



ELASTOPRIM HYDRO

WATERGEDRAGEN GRONDLAAG VOOR ONBEHANDELD EN BEHANDELD HOUT BINNEN EN BUITEN

Bij hoge temperaturen mag het onbehandelde hout bevochtigd worden alvorens **ELASTOPRIM HYDRO** aan te brengen, dit verhindert een te snelle aandroging.

Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220) en afwerken met een afwerklaag naar keuze.

Na drogen en schuren kan afgewerkt worden met een watergedragen afwerklaag of met een solventgedragen afwerking:

voor buiten : **SATINEAU, CARAT** of **ELASTOSATIN**

voor binnen : **HYDROSATIN PU, HYBRIDE SATIN PU, PREMIUM SATIN XS, PU-SATIN,...**

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

8 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 2 à 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 212

- brede oppervlakken: 414

Pistoolfilter: .

Verfdruk: 150 à 180 bar

AIRMIX

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 11.20

- brede oppervlakken: 13.40

Pistoolfilter: rood.

Groene (of blauwe) luchtkap

Verfdruk: 100 à 130 bar

Luchtdruk: 2 bar

XVLP

Eventueel tot 10% verdunnen met water

Finespray (rood) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis.

Materiaaltoevoer: Stand 8 tot 10

Luchtregeling: stand 3/4 tot volledig

CONVENTIONEEL

10 à 15% verdunnen met water

Datum laatste wijziging: 2015-11-26

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



ELASTOPRIM HYDRO

WATERGEDRAGEN GRONDLAAG VOOR ONBEHANDELD EN BEHANDELD HOUT BINNEN EN BUITEN

Spuitopening: 1,6 - 2,0 mm

Luchtdruk: 2 à 3 bar

KENMERKEN

DENSITEIT	1.3 kg/l
VISCOSITEIT	0.45 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 24 - 44 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 38.87 %

KLEUREN

Wit.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **ELASTOPRIM HYDRO** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regenval of mist.
Vorstvrij bewaren.
Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regenval of mist.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-11-26

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).