

Productomschrijving

PERMACRYL PU MAT is een hoogwaardige krasvaste polyurethaan acrylaat aflak met goede vloeï, watergedragen voor binnen.

Gebruik

PERMACRYL PU MAT wordt toegepast op de meest diverse ondergronden zoals deuren, ramen, timmerwerk en voorbereide ondergronden waar een hoge krasvastheid is vereist.

PERMACRYL PU MAT heeft een lange open tijd waardoor grotere vlakken kunnen worden behandeld zonder aanzetten.

PERMACRYL PU MAT kan worden toegepast op oude gereinigde en geschuurde alkydlagen.

PERMACRYL PU MAT heeft een goede kantendekking en hoge dekkraft en vergeelt niet in de tijd.

Ondergronden

PERMACRYL PU MAT kan, mits aangepaste voorbereidingen, worden toegepast als polyvalente afwerking op de meest gangbare bouwmaterialen.

Voorbehandeling van de ondergrond:

Ongeschilderde ondergrond:

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen.
- Hout en derivaten binnen: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL PU PRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche).
- Exotische houtsoorten binnen: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche).
- Hydraulische materialen binnen: aanbrengen van 1 laag **GLOBAPRIM HYDROFIX** (zie technische fiche).
- Pleisterwerk binnen: aanbrengen van 1 laag **MAGNAPRIM FIX** (zie technische fiche), 10 % verdund met water of 1 laag **DIALPRIM** 5 tot 10% verdund met water.
- Ferrometalen binnen: aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER FERRO** (zie technische fiche).
- Non-ferrometalen binnen: aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER NON FERRO** (zie technische fiche).

Oude geschilderde ondergronden in goede staat:

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

Oude geschilderde ondergronden in slechte staat:

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag **PERMACRYL PU PRIMER** (zie technische fiche) of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche).

Afwerking

Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL PU MAT** tot perfecte dekking.

PERMACRYL PU MAT

Krasvaste fluweelmatte polyurethaan acrylaat aflak voor binnen.

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur.
- Overschilderbaar 6 uur.

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 5°C.
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C – max. 30°C.
- Relatieve vochtigheid Max. 80%.

Verwerking en verdunning

- borstel en rol onverdund
- Spuit Conventioneel: verdund met 10 à 15 % water;
Airless: klaar voor gebruik.

Reiniging materiaal

Water

Samenstelling

- Bindmiddel(en) 100% acrylaat- en polyurethaanharsen.
- Pigment(en) Titaandioxyde en kleurvaste pigmenten.
- Oplosmiddel Water.
- Droge stofgehalte In gewicht: 51 ± 2%.
In volume: 36 ± 2%.
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Mat
- Kleur wit
- Bijkleuren Met het **TRIMETAL** kleurenmengsysteem.
- Densiteit bij 20°C 1,25 ± 0,05.
- Theoretisch rendement ± 10 m²/l (afhankelijk van de zuigkracht en de ruwheid van de ondergrond)

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien U deze niet bezit, zal zij U op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.
Buiten bereik van kinderen houden.



Trimetal