

Wood Lover

QUICK DRYING PARKET

SNELDROGENDE PARKETVERNIS



PRODUCTOMSCHRIJVING

QUICK DRYING PARKET beschermt houten vloeren, trappen (deuren, meubels, lambrisering, houten plafonds kunnen ook met QUICKDRYING VERNIS beschermd worden).

QUICK DRYING PARKET is snel droog en reukloos.

QUICK DRYING PARKET bezit een UV-filter tegen vergeling en behoudt aldus best de natuurlijke kleur van het hout.

QUICK DRYING PARKET is bestendig tegen reiniging met huishoudchemicaliën en water.

QUICK DRYING PARKET is zeer gemakkelijk aan te brengen.

QUICK DRYING PARKET is eveneens geschikt voor parketvloeren, zolders en kinderkamers.

QUICK DRYING PARKET is een transparante vernis op acryl/urethaanbasis voor houten vloeren, trappen (eventueel ook voor deuren, meubels, lambrisering, houten plafonds, ...).

- Extra krasvast
- Vergemakelijkt het onderhoud
- Vergeelt niet
- Reukloos

GEBRUIKSAANWIJZING

QUICK DRYING PARKET goed omroeren vóór en tijdens gebruik. Als grondlaag verdunnen met 10 % water. Schuren met schuurpapier P 220 - 240 en vervolgens afwerken met 2 lagen onverdunde QUICK DRYING PARKET.

TOEPASSING

Met platte synthetische borstel of velvetrol.

VERDUNNING

Enkel als grondlaag verdunnen met 10 % water. Voor de rest klaar voor gebruik.

DROOGTIJD

Stofdroog na 40 min, overschilderbaar na 2 u. Heeft zijn definitieve mechanische weerstand na 24 u. Bestand tegen reinigen en chemicaliën na 14 dagen.

RENDEMENT

12 m²/L.

VERPAKKING

0,75 L – 2,5 L.

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Met water en zeep.

HOUDBAARHEID

na gebruik de bus goed sluiten en vorstvrij bewaren. Niet toepassen bij temperaturen onder de 10 °C.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet droog, vet- en wasvrij zijn. Zorgvuldig stofvrij maken.

Oude met was behandelde oppervlakken afschuren tot op het blanke hout.

Hout aangetast door zwammen of insecten: voorbehandelen met WOOD SOS (lees aandachtig de richtlijnen).

KENMERKEN

Bindmiddel: acryl/urethaandispersie.

Pigmenten: silica.

Hulpstoffen: additieven.

Oplosmiddel: water.

Viscositeit Krebs Stormer bij 25 °C: 55 - 70.

Dichtheid: 1,05 ± 0,02.

Glans: 20 – 30 Gardner 60°.

VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84