

WOCA Naaldhoutloog

- voorbehandeling van naaldhout

- Voorkomt dat zachte houtsoorten, een gele of rode verkleuring krijgen.
- Benadrukt de houtstructuur.
- Moet altijd worden nabehandeld.
- Enkel op naaldhout te gebruiken. Niet gebruiken op Lariks!!!
- **TIP:** voorafgaande proef is aangeraden!!!

Gereedschap: WOCA Naaldhoutloog, WOCA Intensiefreiniger, schuurpapier (tot max p120), loogbestendige blokborstel, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer, pluïsvrije katoenen doek en rubberen handschoenen.
Gereedschap reinigen in water.


Vorbereitung:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Enkel op massief hout vanaf 12 mm dikte.
- Eindig het schuren met schuurpapier P120.
- Het oppervlak volledig bevochtigen in de richting van de houtnerf met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van een pluïsvrije katoenen doek.

Toepassing:



1. Voor het aanbrengen de bus (-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere emmer voor een constant resultaat.



2. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren teneinde kleurverschillen te vermijden.



3. De loog met een loogbestendige blokborstel rijkelijk (minstens 1l/10m²) en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout. Verticale vlakken van onder naar boven bewerken. 1 à 2 uur laten inwerken.



4. Altijd licht reinigen met 1 deel WOCA Intensiefreiniger op 40 delen water om de overtollige rest bestanddelen van de loog weg te nemen en de poriën te openen.

Nabehandeling: De loogbehandeling geeft het hout geen bescherming en moet daarom minstens 12 uur nadien gevolgd worden door een oliebehandeling (Masterolie, Colour Oil, Diamond Oil, N°1 Invisible Oil of N°1 Olie voor houten vloeren) of zeepbehandeling met Natuurzeep (Scandinavische methode).
Tussenin niet schuren!!!