

# WOCA Advanced Wood Floor Lacquer

## – Matt – Silky Mat

### Productomschrijving

WOCA Advanced Wood Floor Lacquer is een tweecomponenten polyurethaan lak op waterbasis, die geschikt is voor alle houten oppervlakken, inclusief eikenhout. De Woca Advanced Wood Floor Lacquer met specifieke eigenschappen, is bestand tegen water en de gebruikelijke huishoudchemicaliën. De lak is eveneens bestand tegen zwarte schoenstrepen, wat maakt dat de lak uiterst geschikt is voor commerciële ruimtes (high traffic)

WOCA Advanced Wood Floor Lacquer heeft een hoge weerstand tegen krassen, is uiterst slijtvast, en biedt een goede hechting met andere lakken. Woca Advanced Wood Floor Lacquer mag toegepast worden in drukbelopen ruimtes zoals in scholen, sportzalen, luchthavens, kantoorruimtes, restaurants, dansvloeren, trappen, etc.

### Toepassingsvoorschriften

WOCA Advanced 2Wood Floor Lacquer is een 2-componenten Lak die geactiveerd wordt door toevoeging van de Woca 2K verharder. Woca 2K verharder wordt in een pvc flesje van 100ml halfvol aangeboden. De inhoud wordt opgevuld met water – het flesje sluiten en goed schudden voordat het toegevoegd wordt aan de lak. Het is heel belangrijk dat de verharder en lak goed worden gemengd. De verharder wordt toegevoegd in de bus lak en goed opgeschud ( niet roeren). Laat de mengeling gedurende 10 minuten staan, zodat de verharder kan reageren met de lak.

Eerder gelakte oppervlakken :

1. Eerder gelakt hout moet eerst gereinigd worden met Woca Intensiefreiniger in een verhouding van 1/10 om vuil, hars-, zeeprestanten te verwijderen.
2. Het te behandelen oppervlak altijd uniform opschuren met gaasschuurschijf of Pro disk G.100.

Onbehandelde oppervlakken : raadpleeg de toepassingsvoorschriften van Woca Floor Primer

3. Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Onbehandelde of pas geschuurde oppervlakken goed stofzuigen voordat de lak wordt aangebracht.
4. Breng de Woca Advanced Wood Floor Lacquer onverdund aan met een lakrol(-ler) (haarlengte 12 mm) of parketvernishorstel/ kwast
5. Laat het oppervlak gedurende ong. 90 minuten drogen. (indien het oppervlak werd voorbehandeld met Woca Floor Primer Wit of Grijs, schuur het oppervlak op na de eerste laag Woca Advanced Wood Floor Lacquer met een gaasschuurschijf of Pro Disk G.120 of paarse schuurpad)
6. Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen.
7. Breng een nieuwe laag Woca Advanced Wood Floor Lacquer aan.

**Opgelet : de wachttijd tussen de 2 lagen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Het is belangrijk voor zowel het hout als de lak een omgevingstemp. van minstens 15° en bij voorkeur 20°C te hebben, en een luchtvochtigheid van ca. 55%.**

**De ruimte moet voldoende geventileerd worden, maar voorkom tocht.**

De afgewerkte vloer kan betreden worden na ca. 4 uur en lichte objecten kunnen geplaatst worden na 24 uur. De afgewerkte vloer is volledig slijt- en krasvast na ongeveer 8 dagen.

Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en de lak.

**TECHNISCHE gegevens**

bindmiddel: Speciaal gemodificeerd polyurethaan

oplosmiddel: Water

Viscositeit : ong. 25 sec. in DIN Cup 4 bij 20°C

Ontvlammingspunt: niet ontvlambaar

dichtheid : ong. 1.0 g/ml

Verbruik: ong. 8-12 m<sup>2</sup>/ liter/laag afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap : parketvernishorstel/ kwast en lakrol(-ler) ( haarlengte 12 mm)

Glans: ong. 20 – 40

Droogtijden : ong. 90 min. bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Schuurbaar na ong. 90 min bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Bewaren : koel en vorstvrij bewaren, buiten het bereik van kinderen

Gereedschap reinigen in water