

WOCA Superior Wood Floor Lacquer

– Mat – Silky Mat

Productomschrijving

WOCA Superior Wood Floor Lacquer is een nagenoeg geurloze lak op waterbasis, die uiterst slijtvast is bij drukbelopen ruimtes.

Het product is vervaardigd met een speciaal polyurethaan co polymeer bindmiddel, met “self-crosslinking” eigenschappen die geschikt is voor houten oppervlakken, die onderhevig zijn aan zwaar beloop, en zorgt voor een hoge weerstand en slijtvastheid.

WOCA Superior Wood Floor Lacquer is uiterst geschikt voor houten oppervlakken die druk belopen worden zoals trappen, inkomhallen ... De lak is bestand tegen water en de gebruikelijke huishoudchemicaliën en biedt een goede hechting met andere lakken. De lak accentueert de natuurlijke kleur van het hout, ideaal voor donkere houtsoorten.

WOCA Superior Wood Floor Lacquer kan op zowel onbehandelde als eerder gelakte/geverniste oppervlakken geplaatst worden, zoals houten vloeren, panelen, deuren, trappen, kurkvloeren ...

Toepassingsvoorschriften

Eerder gelakte oppervlakken :

1. Eerder gelakt hout moet eerst gereinigd worden met WOCA Intensiefreiniger in een verhouding van 1/10 om vuil, hars-, zeeprestanten te verwijderen.
2. Het te behandelen oppervlak altijd uniform opschuren met gaasschuurschijf of Pro disk G.100.

Onbehandelde oppervlakken : raadpleeg de toepassingsvoorschriften van WOCA Floor Primer

3. Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Onbehandelde of pas geschuurde oppervlakken goed stofzuigen voordat de lak wordt aangebracht.
4. Breng de WOCA Superior Wood Floor Lacquer onverdund aan met lakrol(-ler) (haarlengte 12 mm) of parketvernishorstel/ kwast
5. Laat het oppervlak gedurende ong. 90 minuten drogen. (indien het oppervlak werd voorbehandeld met WOCA Floor Primer Wit, schuur het oppervlak op na de eerste laag WOCA Superior Wood Floor Lacquer met een gaasschuurschijf of Pro Disk G.120 of paarse schuurpad)
6. Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen.
7. Breng een nieuwe laag WOCA Superior Wood Floor Lacquer aan.

Opgelet : de wachttijd tussen de 2 lagen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Het is belangrijk voor zowel het hout als de lak een omgevingstemp. van minstens 15° en bij voorkeur 20°C te hebben, en een luchtvochtigheid van ca. 55%. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, maar voorkom tocht.

De afgewerkte vloer kan betreden worden na ca. 4 uur en lichte objecten kunnen geplaatst worden na 24 uur. De afgewerkte vloer is volledig slijt –en krasvast na ongeveer 8 dagen.

Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en de lak.

TECHNISCHE gegevens

Bindmiddel: polyurethaan co polymeer

Oplosmiddel: Water

Viscositeit : ong. 35-45 sec. in DIN Cup 4 bij 20°C

Ontvlammingspunt: niet ontvlambaar

Dichtheid : ong. 1.0 - 1.05 g/ml

Verbruik: ong. 8-12 m²/ liter/laag afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap : parketvernishorstel/ kwast en lakrol(-ler) (haarlengte 12 mm)

Glans: ong. 20 – 40

Droogtijden : kan betreden worden na ong. 60 min. bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Schuurbaar na ong. 90 min bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Bewaren : koel en vorstvrij bewaren, buiten het bereik van kinderen

Gereedschap reinigen in water