

## Sigma Façade Coat Arcade Matt



Oude Product-naam_sigma	Sigmarcade Topcoat Matt
Omschrijving	Watergedragen gevelverf voor beschut buitenwerk op basis van kunstharsdispersie.
Gebruiksdoel	Het schilderen van beschut werk, zoals onderzijde van balkons en galerijen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer gemakkelijk verwerkbaar.</li> <li>• Heeft op beton geen carbonatieremmende werking.</li> <li>• Goede waterdampdoorlaatbaarheid.</li> <li>• Onverzeepbaar.</li> </ul>
Kleuren en glans	Wit en lichte kleuren. Mat
Verpakking	Plastic emmer van 10 liter.
Basisgegevens	<p>Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup></p> <p>Percentage vaste stof : ca. 41 vol.%</p> <p>Vlampunt : niet van toepassing</p> <p><b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b></p> <p>Kleefvrij na : ca. 1 uur</p> <p>Overschilderbaar na : ca. 4 uur</p>
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 24 maanden.
Rendement	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en applicatiemethode: ca. 6 m <sup>2</sup> /liter.
Ondergrond-condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerkings-condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.</li> <li>- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.</li> <li>- Goede ventilatie.</li> </ul>

# Sigma Façade Coat Arcade Matt



## Systemen

### Minerale ondergronden, licht tot matig zuigend

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Een laag Sigma Façade Prim Aqua aanbrengen (kleur afstemmen op de kleur van de afwerklaag).
- Afwerken met een laag Sigma Façade Coat Arcade Matt.
- In verband met dekking kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.

### Minerale ondergronden, sterk zuigend

#### Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Fixeren met Sigmafix Universal.
- Afwerken met twee lagen Sigma Façade Coat Arcade Matt.

### Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Een laag Sigma Façade Prim Syn aanbrengen.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigma Façade Coat Arcade Matt.

### Intacte gevelverf op basis van dispersie of siloxan

- Grondig reinigen.
- Afwerken met één of twee lagen Sigma Façade Coat Arcade Matt.

### Noot

- Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

## Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

### Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex. op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor
Aanbevolen kwast	:	ProGold Texkwast 7955 Exclusive
Verdunning	:	geen

### Airless-spuit

Verdunning	:	0-10 vol.% leidingwater
Spuitopening	:	0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk	:	16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

### Reiniging apparatuur / gereedschap

Direct na gebruik met water en wasmiddel.

## Sigma Façade Coat Arcade Matt

Veiligheids-  
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Façade Coat Arcade Matt.

Aanvullende  
gegevens**Hechting**

Sigma Façade Coat Arcade Matt hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven.

Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreeken te worden met Sigmax Universal (1 : 4 verdund).

**Belastbaarheid**

Indien deze matte muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of reinigen glanzende plekken ontstaan.

## Referenties

**Documentatieblad****nummer**

Toelichting op de kenmerkenbladen

1411

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

1328

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

## EMG

10100DN9703NL