

Sigmulto Effino

TF-8253

Omschrijving

Supermatte watergedragen decoratiemuurverf met subtiel schaduwefect voor binnen.

Gebruiksdoel

Het decoratief afwerken van wanden in hotels, galleries, theaters, showrooms, kantoren, woningen en andere representatieve ruimten.

Toe te passen op vlakke en gladde minerale ondergronden.

Tevens te gebruiken als afwerking van glasweefsel met een fijn dessin.

Voornaamste kenmerken

- Subtiel schaduwefect
- Camoufleert de ondergrond
- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2
- Soepele verwerking
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

Kleur en glans

- 108 kleuren volgens de Supermatt kleurkaart. Door het effect zijn lichte kleurafwijkingen mogelijk.
- De kleuren RU09, RU10, JA05 en JA11 hebben een groter kleurafwijking ten opzichte van de kleurkaart.
- Supermat

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,2 g/cm³
- Vaste stof: ca. 38,7 vol. %
- Overschilderbaar na: ca. 4 uur
- Vlampunt: niet van toepassing

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Praktisch

Circa 6 m²/liter.

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard en structuur van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen

Gladde afwerking

Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino.

Na droging een tweede laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het gewenste schaduwefect.

Sigmulto Effino op glasweefsel met een fijn dessin

Na droging van het weefsel het geheel overschilderen met Sigmatax Superlatex in kleur overeenkomend met die

Sigmulto Effino

TF-8253

van de Sigmulto Effino.

Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino.

Na droging een laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het gewenste schaduweffect.

Ondergrondcondities

Onbehandelde ondergronden

Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag).

Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal (verdunning in functie van de ondergrond, zie technische fiche 8205).

Intacte verflagen op basis van kunstharisdispersie

Goed hechtend, gaaf en gereinigd

Verwerkingscondities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Instructies voor gebruik

Applicatiemethode

Eerste laag Sigmulto Effino aanbrengen met een kortharige nylon rol 8 mm (bv. ProGold 8 mm).

Tweede (schaduw)laag aanbrengen met een brede spalter (120 mm of groter) of blokborstel.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Aanvullende gegevens

Hechting

Sigmulto Effino hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven.

Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreekt te worden met Sigmafix Universal (zie kenmerkenblad 8205).

Sigmulto Effino hecht tevens op ondergronden met een 'gesloten' karakter, zoals verflagen op basis van alkyl-

Sigmulto Effino**TF-8253**

hars. Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich in een vochtige ruimte bevindt (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigmulto Effino afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

PPG Coatings Belux N.V.

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.