



Wood Lover



BANGKIRAI

OLIE VOOR BANGKIRAI EN TUINTEGELS

PRODUCTOMSCHRIJVING

BANGKIRAI vervangt de natuurlijke oliën die verdampen wanneer het hout blootgesteld wordt aan zonlicht en het verhindert, indien regelmatig toegepast, op deze wijze het barsten van het hout. BANGKIRAI dringt diep in het hout door en beschermt het hout van binnenuit. BANGKIRAI is waterwerend en is aangeraden voor terrassen en tuintegels waarbij de natuurlijke schoonheid van het hout moet worden bewaard. BANGKIRAI is eenvoudig aan te brengen en vergemakkelijkt het hele jaar door het onderhoud van uw houtwerk. Bangkirai is een hoogwaardige hydraterende olie voor houtsoorten zoals Bangkirai, Ceder, Bilinga, geïmpregneerde Den.

- Sterk indringend
- Voor buiten weersbestendig
- Waterwerend
- Voedt het hout tot in de diepte

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING

- Platte borstel.
- Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %.

RENDEMENT

16 m² / L.

VERPAKKING

2,5 L.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met white spirit.

ADVIES VOOR HET OPSLAAN

Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de huid vermijden. Bevat tolylfluïd, 2-btanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Wanneer het product wordt ingeslikt de patiënt niet laten braken: raadpleeg de arts onmiddellijk en toon hem de verpakking van het etiket. Bevat COBALT COMPOUNDS en 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

HOUBAARHEID

Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Het hout moet zuiver, droog en ontvet zijn. Het houtoppervlak lichtjes schuren met schuurpapier P180 om het hout weer glad te maken. BANGKIRAI wordt aanbevolen voor terrassen en tuintegels die voordien niet werden behandeld met filmvormende houtverzorgingsproducten: buitenvernis, houtteer of carbolineum. BANGKIRAI Niet aanbrengen in de buurt van hardsteen omdat dit vlekken kan veroorzaken.

SYSTEEM

Breng rijkelijk BANGKIRAI aan en laat 30 minuten bij (20 °C) drogen. Gebruik hiervoor een platte borstel. De temperatuur en de luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd. Veeg het teveel aan olie weg met een doek om zo het behandelde oppervlak een homogeen uitzicht te geven. Herhaal deze handeling tot het hout geen olie meer absorbeert. Voor een maximale duurzaamheid en om het hout in perfecte staat te houden, adviseren we 2 lagen aan te brengen met een interval van 24u. Exotische houtsoorten moeten elk jaar behandeld worden met de beschermende voedingselementen van BANGKIRAI.

KENMERKEN

Bindmiddel: Alkydhars, lang in olie.
Oplosmiddel: Alifatische en aromatische koolwaterstoffen.
Vaste stofgehalte:
in gewicht: 20 ± 2%.
In volume: 16 ± 2%.
Vlampunt: 56 °C.
Densiteit: 0,84 ± 0,05.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84