

Wood Lover



COLOR WOOD & METAL

PORTES, CHASSIS ET MEUBLES - LASURE OPAQUE POUR BOIS, METAL ET BETON

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture laquée satin, destinée à la décoration et la protection des bois extérieurs, qu'ils soient neufs ou à restaurer.

Parfaitement adaptée sur portails, volets, ferronnerie, mobiliers bois ou fer, objets décoratifs, outillages et matériels, jeux de jardin etc...

Sur les métaux : COLOR WOOD & METAL protège contre la corrosion et peut s'appliquer directement sur rouilles légères.

Sur le bois : COLOR WOOD & METAL est microporeuse et résiste très bien à l'écaillage. Elle ne bloque pas les échanges d'humidité du bois.

Technique mais polyvalente, la formule de COLOR WOOD & METAL est issue d'une formulation professionnelle éprouvée depuis plus de 10 ans dans des conditions les plus difficiles.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Sur bois neufs : Il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois résineux à l'aide d'un solvant (Acétone).

Sur bois anciens et peints : Poncer pour dépolir la surface et dégraisser à l'aide d'un solvant (Acétone). Les particules non adhérentes seront éliminées. Dégraisser les bois exotiques rouges ou jaunes ainsi que le chêne à l'aide d'un solvant très puissant avant application.

Fers : Les rouilles et l'oxydation seront brossées, traitées avec un destructeur de rouille.

Les métaux seront dégraissés, les anciennes peintures doivent être dépolies par ponçage puis lessivées, rincées, et séchées. Brosser, poncer et traiter les rouilles à l'aide d'un DESTRUCTEUR DE ROUILLE ou TRANSFORMATEUR DE ROUILLE.

Matériaux divers : Les plastiques, métaux non ferreux et supports particuliers ou très lisses seront recouverts d'une sous-couche adaptée. Les matériaux neufs auront plusieurs mois de séchage et seront neutralisés avec un shampoing matériaux.

APPLICATION

Température d'application : entre 10 et 25 °C, sans humidité. S'utilise aisément sur fers et bois sains, secs et sur anciennes peintures bien adhérentes. S'applique au pinceau ou au rouleau, généralement en deux couches, dont la première peut être diluée jusqu'à 10% au White Spirit. Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

CARACTÉRISTIQUES

NATURE : A base de résines glycérophthaliqes spéciales et d'inhibiteurs de corrosion.

DENSITE : 1,20 à 1,32 ± 0,01 à 25 °C selon teintes.

VISCOSITE : 8 - 10 poises à 25 °C.

ASPECT : Satin.

ODEUR : Solvant.

TEMPS DE SECHAGE : Sec au toucher 4 heures. Recouvrable 8 heures.

CONDITIONS D'APPLICATION : 10-25 °C, sans humidité.

RENDEMENT: 8 à 10 m² au litre (par couche) selon support.

NETTOYAGE DES OUTILS: au White Spirit.

MATERIEL D'APPLICATION : Pinceau, rouleau ou pistolet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou de gel à venir. Soigner la préparation, c'est la clé d'un travail durable. Utiliser des outils de qualité pour un aspect impeccable. Sur fers, 2 couches plus grasses protégeront longtemps de la rouille. Sur bois, diluer un peu la peinture en première couche et appliquer des couches fines. Sur galvanisé, zinc, alu ou bois tanniques récents (iroko, teck, wengé etc...), une sous-couche adaptée est recommandée. Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition. Utiliser dans des zones bien ventilées.

TEINTES

Gris fjord, Beige renne, Grison, Taupe, Blanc lapon, Vert jardin, Bleu vif, Lemon, Magenta.

CONDITIONNEMENTS

1L.

DATE DE MISE À JOUR

Mars 2014.

Wood Lover

0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84