

Wood Lover



COLOR WOOD & METAL

RAMEN, DEUREN EN MEUBELS - DEKKENDE BEITS VOOR HOUT, METAAL EN BETON

OMSCHRIJVING

Zijdeglanlak voor een gekleurde afwerking en bescherming van buitenschrijnwerk, zowel nieuw als te herbehandelen.

Zeer geschikt voor poorten, luiken, smeedwerk, houten of ijzeren meubilair, decoratievoorwerpen, gereedschap en materiaal, speeltoestellen enz.

Op metaal: COLOR WOOD & METAL beschermt tegen roest en kan direct op lichtgeroeste oppervlakken worden aangebracht.

Op hout: COLOR WOOD & METAL is microporeus en is goed bestand tegen afschilferen. Blokkeert de vochtuitwisseling van het hout niet.

De technische maar veelzijdige formule van COLOR WOOD & METAL is gebaseerd op een professioneel recept dat al meer dan tien jaar in de moeilijkste omstandigheden wordt getest.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Nieuw hout: het oppervlak moet worden matgeschuurd. Naaldhout ontvetten met een oplosmiddel (aceton).

Op bestaand en geveerd hout: het oppervlak matschuren en ontvetten met een oplosmiddel (aceton).

Loszittende deeltjes verwijderen. Rode of gele tropische houtsoorten en eikenhout ontvetten met een zeer krachtig oplosmiddel.

Ferrometalen: roest en oxidatie afborstelen en het oppervlak behandelen met een roestverwijderaar. Metalen ontvetten, oude verflagen matschuren en daarna afwassen, afspoeien en laten drogen. Roest afborstelen, afschuren en behandelen met een ROESTVERWIJDERAAR of ROESTOMVORMER.

Andere materialen: kunststof, non-ferrometalen en speciale of zeer gladde ondergronden eerst voorbereiden met een aangepaste grondlaag. Nieuwe bouwondergronden moeten minstens enkele maanden drogen en geneutraliseerd worden met een shampoo voor cement en beton.

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur: tussen 10 en 25 °C, zonder vochtigheid. Gemakkelijk aan te brengen op droog en gezond hout en metaal en op bestaande, goed hechtende verflagen. Aanbrengen met rol of verfborstel, meestal in twee lagen. De eerste laag kan worden verdund met 10% white spirit. Omdat ons niet bekend is in welke omstandigheden onze producten worden gebruikt en verwerkt, zijn wij niet aansprakelijk als de aanwijzingen in dit document of op onze verpakkingen niet werden gevolgd.

TECHNISCHE KENMERKEN

SOORT PRODUCT: Op basis van speciale alkydharsen en roestremmers.

DENSITEIT: 1,20 à 1,32 ± 0,01 bij 25 °C verschillend per kleur

VISCOSITEIT: 8 à 10 poise bij 25 °C

GLANSGRAAD: Zijdeglanzend

GEUR: Solventgeur

DROOGTIJD: Handdroog na 4 uur

Overschilderbaar na 8 uur

VERWERKINGSCONDITIES: 10-25 °C, zonder vochtigheid

VERBRUIK: 8 à 10 m² per liter (per laag), afhankelijk van de ondergrond

REINIGING MATERIAAL: Met white spirit

VERWERKINGSMATERIAAL: Verfborstel, rol of verfpistool

VOORZORGSMATREGELEN

Niet aanbrengen op te warme oppervlakken (in de volle zon) of bij kans op regen of vorst. Een goede voorbereiding is de sleutel voor een duurzaam resultaat. Gereedschap van goede kwaliteit zorgt voor een onberispelijke afwerking. Op ferrometalen beschermen twee dikkere lagen lange tijd tegen roest. Op hout voor de eerste laag het product een weinig verdunnen en de volgende lagen dun aanbrengen. Op gegalvaniseerd ijzer, zink, aluminium of op nieuw bloedend hout (iroko, teak, wengé enz.) is een geschikte grondlaag aanbevolen. Het blik na gebruik goed sluiten en bewaren op een koele en droge plaats. Ontvlambaar product. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

KLEUREN

Fjordengrijs, rendierbeige, grison, taupe, Laplandwit, tuingroen, felblauw, lemon, magenta.

VERPAKKINGEN

1L.

DATUM VAN DE BIJWERKING

Maart 2014.

Wood Lover

0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84