



Wood Lover



UV PROTECT

RAMEN EN DEUREN – HOGE UV PROTECTIEBEITS

PRODUCTOMSCHRIJVING

UV PROTECT werd speciaal ontwikkeld voor maatvast houtwerk in hardhout zoals ramen en deuren. Het is tevens geschikt voor maatvast houtwerk in zacht hout mits gebruik van WOODLOVER WOOD PROTECTOR of IMPREGNANT SEMI-MAT als grondlaag.

UV PROTECT is een product op basis van een nieuwe generatie oplosmiddelarme alkydharsbindmiddelen. UV PROTECT is een high solid, dwz het bevat minder oplosmiddel en meer vaste stoffen dan een klassiek houtbeschermingsproduct. Met UV PROTECT bekomt men dus een hogere droge laagdikte wat leidt tot een zeer hoge duurzaamheid.

UV PROTECT is ademend, soepel en vochtregulerend.

UV PROTECT bevat een high-tech UV-filter en biedt een uitstekende bescherming tegen zonlicht.

UV PROTECT is wegens de geringe uitstoot van oplosmiddel minder belastend voor het milieu.

UV PROTECT is verkrijgbaar in 9 transparante houttinten en kleurloos. Kleurloos bevat geen kleurpigmenten en is derhalve alleen geschikt als onderhoudsmiddel.

UV PROTECT is een zeer duurzame en solide zijdeglanzende bescherming voor houtwerk buiten, met zeer hoge UV-bescherming.

- Zeer hoge UV-bescherming.
- Ademend en vochtregulerend
- Dubbele bescherming per laag
- Onderhoud in 1 laag.

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING

Aan te brengen met de borstel. Product niet te dik aanbrengen. Goed roeren voor en tijdens gebruik. Product niet aanbrengen bij vochtig weer of bij een temperatuur onder de 10 °C.

VERDUNNING

Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

VERPAKKING

0,75 L – 2,5 L.

DROOGTIJD

bij 10 °C 20 °C.

Stofdroog 9 uur 4 uur.

Overschilderbaar 36 uur 16 uur.

Doorgehard 7 dagen 3 à 4 dagen.

De laagdikte van de aangebrachte natte beitslaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Hoe lager de temperatuur, hoe langer de droogtijd. Maar ook hoe dikker de beitslaag, hoe langer de droogtijd.

RENDEMENT

± 16 m²/L.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met white spirit.

BEWAREN

Gesloten verpakking droog en vorstvrij bewaren.

VOORZORGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Breng verfstoffen naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Het hout dient droog, en vrij van onzuiverheden, was, olie, vet en harsen te zijn. Ondergrond reinigen en ontvetten met synthetische verdunner (bloedende houtsoorten zoals afzela en merbau met water en ammoniak).

Nieuw hout: kaal hout schuren en stofvrij maken.

Reeds behandeld hout: UV PROTECT kan aangebracht worden over alle transparante beits- of vernislagen (opm.: oude acryllagen verwijderen). Kale beschadigde plekken behandelen als nieuw hout. Oude lagen in goede staat schuren en stofvrij maken.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

SYSTEEM	<p>Hardhout: Op nieuw hout: onverdund aanbrengen in 2 lagen op voorbereide ondergrond. Licht schuren in de richting van de houtnerf tussen de 2 lagen. Op reeds behandeld hout: 1 laag aanbrengen op voorbereide ondergrond Zachthout: Voorbehandelen met 1 laag WOODLOVER WOOD PROTECTOR of IMPREGNANT SEMI-MAT. Verdere afwerking: zie hardhout. Opmerking: UV PROTECT kleurloos enkel als 1e laag gebruiken om de eventuele absorptieverschillen in het hout op te heffen (vervolgens steeds afwerken met 2 gekleurde lagen) of als onderhoudslaag (op voorwaarde dat de vorige gekleurde lagen nog intact zijn!)</p>
KENMERKEN	<p>Bindmiddel: high solid alkydharsbindmiddelen. Oplosmiddel: white spirit. Vlampunt: 62 °C. Densiteit: 0,97 +- 0,03. Glansgraad: zijdeglans - bij 60° (na 24 uur bij 23°C): 50 - 60 G.U. - bij 60° (na doorharding): 28 - 38 G.U. Droge laagdikte in systeem: onbehandeld hout = 2 lagen: 75 - 80 µm. behandeld hout = 1 laag: 35 - 40 µm. Duurzaamheid: ca 4 jaar bij voldoende laagdikte. VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.</p>
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84