



Wood Lover



SOLID VERNIS

ZIJDEGLANS VERNIS

PRODUCTOMSCHRIJVING

SOLID VERNIS beschermt deuren, meubels en lambrisering.
 SOLID VERNIS is zeer krasvast door zijn hoge hardheid.
 SOLID VERNIS is zeer decoratief.
 SOLID VERNIS is schokbestendig.
 SOLID VERNIS is zeer goed wasbaar en gemakkelijk te onderhouden met water en de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
 SOLID VERNIS is zeer geschikt voor alle houtsoorten, exotische houtsoorten inbegrepen.
 SOLID VERNIS is beschikbaar in kleurloos en 7 transparante houttinten.
 SOLID VERNIS is een zeer krasvaste en decoratieve zijdeglans polyurethaan vernis voor deuren, lambrisering, meubels.

- Krasvast.
- Zeer decoratief.
- Reinigingsmiddelenbestendig.
- Schokbestendig.

GEbruIKSAANWIJZING

SOLID VERNIS is geschikt voor alle mogelijke houtsoorten en mag enkel binnen gebruikt worden. Op nieuw hout SOLID VERNIS onverdund aanbrengen in 2 à 3 lagen. Onderhoud van reeds behandelde oppervlakken: licht schuren en afwerken met 1 laag SOLID VERNIS. Indien meer dan 24 uur tussen 2 lagen, is nat schuren tussen de lagen (Waterproof nr. 600) absoluut noodzakelijk. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

TOEPASSING

Met puntborstel (steeds eindigen in de nerfrichting en dikke overlappingsen vermijden).

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERPAKKING

1 L, ½ L en ¼ L.

DROOGTIJD

Bij 20 °C en 60 % R.V.: Kleefvrij na 3u30, stofdroog na ongeveer 4 u en overschilderbaar na 8 u.

RENDEMENT

15 m² /L.

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

White spirit.

HOUDBAARHEID

Één jaar, in originele en onge-opende verpakking, tussen 5 °C en 35 °C.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het hout moet droog, was- en olievrij zijn. Het te behandelen oppervlak wasvrij maken, de was verwijderen en spoelen met white spirit. Laten drogen.
 OP NIEUW EXOTISCH HOUT: ontvetten met synthetische thinner.
 REEDS GEVERNIST HOUT: lichtjes opschuren.
 OP AFGEBLADDERD HOUT: volledig schuren voor behandeling zodat de afbladering volledig verwijderd is.
 TWEEDE LAAG: kan aangebracht worden na 8 u bij 20 °C. Koude en hogere vochtigheid vertragen het drogen.

KENMERKEN

Bindmiddel: urethaanhoudende alkydharsen.
 Pigmenten: kleurechte transparante pigmenten en silicium-dioxide.
 Oplosmiddel: alifatische koolwaterstoffen.
 Dichtheid: 0.94 Kg /L ± 0.01.
 Vlampunt: 65 °C.
 Viscositeit: 1,5 ± 0,5 dPas.(ICI Cone & Plate).
 Glans Gardner 60°: 30 % ± 5.
 Vaste stofgehalte in gewicht: 47 % ± 3.
 Vaste stofgehalte in volume: 40 % ± 3.
 Fijnheid Hegman: 5 – 6.
 VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.



0800 24 445 
 www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
 Boucle Odon Godart 8
 B-1348 Louvain-la-Neuve
 België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

Durieu SA
 rue Charles de Gaulle 2bis
 ZAI La Marnière - BP 75
 91072 Bondoufle Cedex
 France
 T. +33 (0) 1 60 86 48 70
 F. +33 (0) 1 60 86 84 84