



### 1. Productomschrijving

KEIM Fixatief is een bind-, verdunnings-, en fixeermiddel op basis van puur vloeibaar kaliumsilicaat (waterglas) geschikt voor de KEIM'sche mineraalverven met de hoogste levensduur.

### 2. Toepassingsgebied

KEIM Fixatief dient als bindmiddel en verdunning voor de pure, 2-componenten KEIM Silicaat verfsystemen: KEIM Purkristalat en KEIM Decorverven (B-techniek) en als verdunningsmiddel van KEIM Unikristalat. KEIM Fixatief kan ook worden toegepast als verdunning in het KEIM Granital systeem en het KEIM Quarzil systeem.

Met verdund KEIM Fixatief kunnen sterk zuigende minerale ondergronden qua zuiging gereguleerd en gereduceerd worden (voorlijmen) of zandende minerale ondergronden gefixeerd en verstevigd worden.

### 3. Producteigenschappen

KEIM Fixatief verkiezelt onoplosbaar met de ondergrond, is zeer (damp) doorlatend, zeer weersbestendig en absoluut onbrandbaar. Keim Fixatief bevat geen organische bestanddelen.

- verkiezelt onoplosbaar met de ondergrond
- weersbestendig
- niet filmvormend
- extreem waterdampdoorlaatbaar
- hoge bindingskracht
- fixerend
- onbrandbaar
- UV bestendig
- schimmelwerend
- bestand tegen schadelijke gassen
- bestand tegen oplosmiddelen
- gunstige milieubalans
- volkomen bouwbiologisch

#### Technische kenmerken

- Dichtheid : ca. 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- PH-waarde : ca. 11,3

Kleur: Geel, transparant

### 4. Verwerkingsinstructies

#### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

#### Verwerking

Ter voorbereiding van sterk zuigende ondergronden of zandende ondergronden: KEIM Fixatief, 1:1 of 1:2 met water verdund, met de kwast opbrengen.

Ter aanmenging van de systemen KEIM Purkristalat verf of KEIM Decorverf:  
5 kg Verfpoeeder mengen in 4 Liter KEIM Fixatief

Ter verdunning van KEIM Purkristalat verf, KEIM Unikristalat, KEIM Decorverf, KEIM Granital of KEIM Quarzil:  
(Zie de technische merkbladen van de producten)

#### Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn.

#### Droogtijden

Zowel tussen voorbereiding en grondlaag als tussen de verflagen onderling is een droogtijd van minimaal 12 uur aan te houden.

#### Verbruik

Voorbereiding op een gladde ondergrond:  
ca. 0,1 - 0,2 ltr / m<sup>2</sup> KEIM Fixatief (en ca. 0,1 ltr / m<sup>2</sup> water).

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen en afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald

#### Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

### 5. Verpakking

4 en 24 Liter blikken

## 6. Opslag

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar.  
Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

## 7. Gevarencodering

Niet van toepassing

## 8. Transport codering

Niet van toepassing.

## 9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 06 02 99.  
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

## 10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.  
Ogen tegen spetters beschermen.  
Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.  
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM Nederland BV

Dukdalfweg 26  
1332 BM Almere  
Tel. +31 36 5320 620  
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart  
Postbus 1062  
1300 BB Almere

www.keim.nl  
info@keim.nl