



1. Productomschrijving

KEIM Soldalan Verdunning is een silicaatachtige verdunning en grondering op basis van een volledig nieuwe bindmiddelcombinatie van kiezelsol en waterglas.

2. Toepassingsgebied

KEIM Soldalan Verdunning dient als verdunning voor KEIM Soldalan en KEIM Soldalan Grof. Bij het toepassen van KEIM Contact Plus als grondlaag onder het KEIM Soldalan systeem, dient KEIM Contact Plus met KEIM Soldalan Verdunning verdund te worden. Tevens kan KEIM Soldalan Verdunning als grondering gebruikt worden op sterk zuigende ondergronden.

3. Producteigenschappen

- Bindmiddel: combinatie tussen kiezelsol en waterglas (= siliacaat)
- Silicaatachtig
- Duurzaam
- UV-bestendig
- Onbrandbaar
- Dampdiffusie open, niet filmvormend, microporeus
- Vrij van oplosmiddelen en weekmakers

Materiaal kenmerken

- Dichtheid ca. 1,03 g/cm³
- pH-waarde > 11
- Organisch aandeel < 5%

Kleur

Melkachtig met blauw waas.

Waarschuwing

Het vermengen met andere producten is niet toegestaan. Dat geldt ook voor KEIM-producten die geen onderdeel uitmaken van het KEIM Soldalan-systeem.

4. Verwerkingsinstructies

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Loszittende lagen mechanisch of middels water onder hoge druk verwijderen. Beschadigingen met een geëigend reparatiemateriaal herstellen in de structuur van het omliggende werk. Sinterhuid verwijderen.

Sterk zuigende ondergronden met KEIM Soldalan Verdunning voorstrijken.

Verwerking

Als grondering:

KEIM Soldalan Verdunning onverdund opbrengen.

Als Verdunning voor de eerste laag:

Normaal gesproken ca. 10% aan de eerste laag KEIM Soldalan, Keim Soldalan Grof of KEIM Contact plus toevoegen en goed doorroeren (max. 2,5 liter per 25 kg verf)

Verwerkingsvoorschriften

Lucht en ondergrondtemperatuur > 5°C.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 0,1-0,2 liter/m² per laag. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking

5 liter en 20 liter jerrycan.

6. Opslag

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar.
Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. Gevarencodering

Niet van toepassing

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 06 02 99.
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.



10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM Nederland BV

Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Tel. +31 36 5320 620
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart
Postbus 1062
1300 BB Almere

www.keim.nl
info@keim.nl