



1. Productomschrijving

Verdunnings- en grondeermiddel op Sol-Silicaatbasis voor KEIM Design-Lasur.

2. Toepassingsgebied

KEIM Design-Fixatief dient ter voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden en als verdunningsmiddel voor sterk transparante lazuren met KEIM Design-Lasur.

3. Producteigenschappen

Door het schilderen van KEIM Design-Lasur in twee of drie lagen met KEIM Design-Fixatief kunnen sterk transparante lazuren, in het bijzonder lazuren in volle kleuren worden verkregen. Ook bij toepassing van dezelfde kleur, in verschillende lazuurgraden kan een kleurrijk effect worden gecreëerd. De met het KEIM Design-Lasur systeem kleurrijk uitgevoerde oppervlak is:

- absoluut lichtecht
- weersbestendig
- niet gevoelig voor milieu invloeden
- mineraal mat

Technische kenmerken

- Soortelijk gewicht : ca 1 g/cm³
- pH-waarde: 11.3

Kleur

Melkachtig

4. Verwerkingsinstructies

KEIM Design-Fixatief is uitsluitend als verdunning voor sterk transparante lazuren en voor lazuren in volle kleuren te gebruiken. Voor en tijdens het werk de lazuur telkens goed oproeren. Water of ander materiaal mag niet worden toegevoegd. De gebruiksklare lazuur wordt met een lazuurborstel (bij voorkeur de ovale KEIM lazuurborstel) in de kruislingse techniek aangebracht.

Tijdens het aanbrengen van de lazuur is het belangrijk te allen tijde het product vlot en doorlopend te verwerken en aanzetten te vermijden.

Aanbeveling

De systeemcomponenten van het Design-Lasur systeem: KEIM Design-Lasur, Design-Base en Design-Fixatief kunnen in de willekeurige verhoudingen met elkaar gemengd worden. KEIM Design-Base leidt tot een mooiere transparantie bij een ideale verwerkingsconsistentie en laagdikte. KEIM Design-Fixatief zorgt voor zeer transparante, sprankelende Lazuren.

Verwerkingsvoorschriften

Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen +5°C en 30°C. Uitsluitend op een droge ondergrond en buiten alleen bij droog weer verwerken en niet bij directe zonbelasting, op sterk opgewarmde ondergronden of bij sterke windverwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Wachttijden

Tussen de lazuurlagen telkens een wachttijd aanhouden van ca. 12 uur.

Verbruik

Naar gelang de mengverhouding en per lazuurlaag: ca. 50 ml/m² gemengd product Design-Lasur en Design-Fixatief.

De opgegeven verbruiken zijn richtwaarden, afhankelijk van het gewenste lazuureffect, de wijze van applicatie en van de ondergrond. Het exacte verbruik kan uitsluitend middels een proefvlak worden vastgesteld.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. Verpakking

5 en 20 liter cans.

6. Opslag

KEIM Design-Fixatief is in gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig te worden gesloten.



7. Gevarencodering

Niet van toepassing

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

