

OTTOPUR

Turbo

Technisch specificatieblad

- Eigenschappen:**
- 2-componenten montageschuim op basis van polyurethaan
 - Bevat geen drijfgas
 - Extreem snelle uitharding
 - Binnen enkele minuten belastbaar
 - Bij 20 °C snijdbaar na ca. 5 minuten
 - Schuimopbrengst ca. 5,5 liter per 250 g / 210 ml dubbelkoker
 - Conform bouwstoffenklasse B2
 - Alléén voor de professionele gebruiker. Let op veiligheidsblad.
- Toepassingsgebieden:**
- Montage en isolatie van deur- en raamkozijnen van hout, staal en kunststof in metselwerk
- Normen en keuringen:**
- Algemeen bouwkundig testrapport - normaal ontvlambare bouwstof (B2) conform DIN 4102-1
 - Franse VOC-emissie klasse A+
- Bijzondere instructies:**
- Met de handdoseerpistool 2K H248 bieden wij een speciaal verwerkingsgereedschap voor deze schuim aan.
- Verse productresten kunnen met aceton of OTTOPUR Cleaner verwijderd worden. Bij huidcontact onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- Technische gegevens:**
- | | |
|---|-----------------|
| Schuimopbrengst leeggespoten [l] | ~ 5,5 |
| Verwerkingstemperatuur van/tot [°C] | + 10 / + 30 (1) |
| Snijdbaar, 20 mm streng [minuten] | ~ 5 |
| Montagestevigheid (schorren verwijderd) bij 20 mm rupsdikte [minuten] | ~ 15 - 18 |
| Temperatuurbestendigheid van/tot [°C] | - 40 / + 80 (2) |
| Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden] | 9 |
| Kleur | lichtgeel |
- 1) Optimale verwerkingstemperatuur + 20 °C
2) voor korte tijd + 100 °C
- Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.
- Toepassingsinstructies:**
1. Deurkozijnen vasthaken en schoren. De ondergronden moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn.
Sterk zuigende en poreuse ondergronden (b.v. muren van gips -en gasbeton) vooraf met OTTO Primer 1105 behandelen.
 2. In de muurspleet, vlak bij de schuimpunten de bijgevoegde stukjes karton aanbrengen, zodat de gemengde vloeibare componenten tot aan het opschuimen (na enkele seconden) niet naar beneden kunnen vloeien.
 3. Bescherm vloerbedekkingen en andere constructie-elementen door afdekken of afplakken tegen eventuele vervuilingen.
 4. Snij de punt van de koker met een mes af en plaats de mengtuit erop.
 5. Druk de componenten met het speciale handdoseerpistool H 248 gelijkmatig uit, en vermijd daarbij

- schoksgewijs uitpersen zodat de componenten homogeen gemengd worden.
6. Het op de juiste manier gemengde schuim is lichtgeel van kleur.
 7. Het schuim in de muurspleet aanbrengen, de koker aansluitend met het pistool op een stuk karton of papier leggen, zolang nog schuimresten uit de mengtuit komen, resp. tot de chemische reactie afgelopen is.
 8. Verwijder verse schuimvlekken onmiddellijk met OTTOPUR Cleaner. Uitgehard schuim kan alleen maar nog mechanisch verwijderd worden.
 9. Wij raden aan, om schuimresten pas na het bereiken van de montagevastigheid na ca 15 min. (+20° C), af te snijden.
 10. Lagere temperaturen vertragen de uitharding.
 11. Bij onderbreking van het uitschuimen moet de mengtuit afgenomen en later door een nieuwe mengtuit vervangen worden.
 12. Houten deurkozijnen voor deurvleugels met een gewicht tot 40 kg moeten minstens aan 6 punten met telkens een lengte van 20 cm bevestigd worden. Stalen kozijnen en alle kozijnen, waarvan de deurvleugels een gewicht van meer dan 40 kg hebben moeten over het volledige oppervlak worden ingeschuimd. De voegspleet mag max. 20 mm bedragen.
- Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór af te testen en in de praktijk te toetsen.
- Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Levorm:

	2 x 125 g / 2 x 105 ml dubbele koker
	OPTU-21
Verpakkingseenheid	16/doos incl. 16 statische mixers
Eenheden per pallet	1120

Veiligheidsinstructie:

Let op veiligheidsblad.

Afvalverwijdering:

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid:

Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast.

Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.de/nl/agb>