

Reinigings- en onderhoudsvorschrift

VOOR:

Tajima Ambiente vloeren met PU afgewerkt

1. Preventieve maatregelen

Door voor de ingangen en de schoonloopzones van inkomsthallen vuilsluizen te voorzien en in de regelmatige reiniging te betrekken, kan reeds een groot gedeelte van de meest voorkomende verontreinigingen voorkomen worden.

2. Reiniging na plaatsing

Voor de ingebruikname ervan moet de pas geplaatste vloer een reinigingsbeurt krijgen om alle resten van bouw- en plaatsingsmiddelen te verwijderen.

Hiervoor wordt gebruikt het reinigingsmiddel PU-reiniger water verdund aangewend in een verhouding van 1:10. Bij geringe bouwvervuiling de concentratie verlagen. De reiniger wordt op de vloer verdeeld en na een inwerktijd van ca. 10 minuten met een SRP éénschijfsmachine met schrobber of rode pad geschrobd. Het vuile water wegzuigen met een waterzuiger. Vervolgens grondig naspoelen met zuiver water om aldus de vloer te neutraliseren tot elk spoor van onderhoudsproduct verdwenen is.

3. Regelmatige reiniging en onderhoud

Stofvrij maken: Stof en verontreinigingen die niet aan de vloer hechten, kunnen met een vochtige wismop of geïmpregneerde vliesdoekjes verwijderd worden.

Manuele reiniging of vochtige machinale reiniging: Bij hechtende vervuilingen word PU-reiniger in verhouding van 1:200 verdund met water. Wij raden aan de vloer regelmatig met water te dweilen of te behandelen met een aangepaste reinigingsmachine (bijv. Premium F2). Oppervlaktes die regelmatig ontsmet moeten worden, behandelen we met ontsmettingsreiniger concentraat.

Tussentijdse reiniging: Wanneer het niet meer mogelijk is hechtende verontreinigen te verwijderen d.m.v. vochtige manuele reiniging, raden wij u een tussenreiniging aan met PU-reiniger water verdund in een verhouding die afhankelijk is van de vervuiling (bijv. 1:50 – 1:100) met een schrobber of reinigingsmachine (bijv. Premium F2).

4. Basisreiniging

Voor het aanbrengen van het PU-Siegel-Systeem is de grondige verwijdering van oude onderhoudslagen, hardnekkige vervuilingen en evt. andere resten noodzakelijk. Hiervoor het reinigingsmiddel Grondreiner R in een verdunding van 1:5 met water aanbrengen. Deze oplossing 10-15 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer schrobben met de SRP machine en groene pad. Het vuile water wegzuigen met een waterzuiger. Vervolgens grondig naspoelen met zuiver en indien mogelijk warm water om aldus de vloer te neutraliseren tot elk spoor onderhoudsproduct verdwenen is (het spoelwater mag niet meer schuimen!).

5. Proactieve langdurige bescherming / sanering 2-K PU

Om bescherming, vermindering van vuilhechting en vereenvoudiging van de regelmatige reiniging door PU-verzegeling langdurig in stand te houden, wordt de proactieve langdurige bescherming / sanering van beschadigingen geadviseerd.

Proactieve lange termijn bescherming: Na een langere tijd van gebruik (ca. 2 jaar), uiterlijk bij eerste aanwijzingen van slijtage, zal de vloer met het PU-Siegel Matt systeem opgefrist moeten worden. Hiertoe de PU-Siegel Matt en de daarbij behorende verharder na een grondige verwijdering van vuil en andere onderhoudsresten gelijkmatig aanbrengen op een droge vloer. 24 uur na het aanbrengen van de PU-Siegel Matt kan de vloer weer voorzichtig belopen worden. Het beschermlaagsysteem van de PU-Siegel Matt wordt bereikt na ca. 7 dagen.

Sanering van de onderhoudsfilm: Bij duidelijke slijtage de PU-Siegel Matt conform gebruiksaanwijzing 2 maal aanbrengen om het best mogelijke resultaat te bereiken. Tussen aanbrenging en droogtijd van de filmlaag (minmaal 2 uur) wachten.

6. Verwijderen van vlekken en sporen van rubberstrepen

Hardnekkige vlekken en rubber hielsporen met een doek of antikras witte pad en onverdunde PU-reiniger verwijderen. Indien mogelijk vlekken per omgaande verwijderen, omdat bepaalde vleksoorten zich bij veroudering in de vloer hechten en dan moeilijk of niet volledig verwijderd kunnen worden.