

ECOFIX



5L 1L

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Een milieuvriendelijke impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout behoudt zijn oorspronkelijke onbehandelde uitstraling. Enkel geschikt voor binnentoepassingen, huishoudelijk gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 20 sec. (Din 4mm/20°C)
VASTE STOFFEN	+/- 25 % in gewicht
DENSITEIT	+/- 1,00 kg/l
GLANSGRAAD	mat
VERDUNNING	water
NMP VRIJ	
CONFORM DE EUROPEAN DECO-PAINT NORM 2010	

VOORBEHANDELING

Ondergrond massief hout, gefineerd of kurk.
Schoor het hout met korrel 100-150 en verwijder het schuurstof.

GEbruIKSAANWIJZING

ECOFIX kan zowel als grond- als toplaag gebruikt worden. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. Het product 15 minuten laten rusten. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen. De eerste laag nat in nat aanbrengen om overlappingsen te vermijden. Na droging van de eerste laag een 2e laag aanbrengen op dezelfde manier als de 1e laag. Na de 2e laag tussenschuren met korrel 150-180 en dan de 3e laag aanbrengen.



DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten
Schoorbaar : na 4 à 6 uren
Belastbaar na 24 uur.

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



UITSTRIJKVERMOGEN

10 - 12 m²/liter en dit per aangebrachte laag.

NABEHANDELING

- Voor regelmatig onderhoud kan men de Hard Floor Fresh gebruiken.
- Voor periodiek onderhoud gebruik UNICARE X-MATT.
- Indien gewenst kan men de Ecofix ook afwerken OCULTO of FORTICO.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en ongeopende verpakking.
Niet vorstbestendig.

BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Indien het hout vooraf gebeitst moet worden, gebruik alleen Ciranova[®] AQUAPAD met harder. Andere beitsen kunnen uitbloeden. Let op voor verkleuring of onthechting van de lagen door de inhoudstoffen van speciale houtsoorten.