


# FORTICO 2C

## NATURAL - MATT - SATIN



5L



- VOLDOET AAN DE NORM EN 717-1 E1
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/  
STANDARD METHOD V1.1. 2010

### PRODUCTBESCHRIJVING

FORTICO 2C is een excellente, PU 2 componenten-parketlak, op waterbasis, voor parket en zwaar belaste houten vloeren. FORTICO 2C heeft een uitstekende chemische en mechanische bestendigheid en is ontwikkeld met de meest vernieuwde technologieën. Dankzij de ingebouwde **revolutionaire anti-scratch technologie** is FORTICO 2C extreem krasbestendig en glimt niet op. FORTICO 2C heeft anti-slip eigenschappen en is heel gemakkelijk toepasbaar zonder overlappen of rolmerken.

### TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 20" DIN4 (+HARDER CA 25" DIN4)
VASTE STOFFEN	+/- 32 % IN GEWICHT
DENSITEIT	+/- 1,04
GLANSGRAAD	NATURAL < 10 MATT 15-25 SATIN 45- 50 <small>*GLANS GEMETEN OP GLAS 60°</small>
POTLIFE	CA 4 UUR NA MENGEN MET HARDER EN ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN
MIXING RATO HARDER	10/1
AANBEVOLEN VERWERKINGSTEMPERATUUR	15-25°C
ETIKETTERING	ZIE SDS
UITSTRIJKVERMOGEN	CA 100-130G/M <sup>2</sup> PER LAAG CA 8-10M <sup>2</sup> / LITER PER LAAG

### KWALITEITSNORMEN

- NMP vrij
- LOW VOC
- APEO vrij
- Vrij van aromatische koolwaterstoffen
- Glimt niet op

FORTICO 2C	MATT	SATIN	NATURAL
anti-slip dcof (μ) - DIN51131	0,35	0,35	0,36
Slijtvastheid cs10 (mg) 1000 rpm	35	40	50

### AANWENDING

Speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste oppervlaktes zoals multifunctionele zalen, winkels, restaurants, hotels...

### VOORBEHANDELING

Ondergrond : massief hout, meerlaags hout of finier.

Bereid de vloer voor volgens de regels van de kunst.

Schuur het hout met korrel 120 – 150 en verwijder nadien het schuurstof.



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### 1-pot systeem

FORTICO 2 C zowel als grond- en toplaag gebruiken. Meng de lak met de harder vóór gebruik in de verhouding 10 op 1 (10%). Het product 15 minu ten laten rusten. Houdbaarheid na menging met harder is 3 uren, nadien is het product niet meer bruikbaar. Het product aanbrengen met kwast of rol in 3 lagen.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be



5L

Eerste laag: 100-130g/m<sup>2</sup> aanbrengen en 2 tot 3 uren laten drogen.  
Tweede laag: ca 100g/m<sup>2</sup> aanbrengen op dezelfde manier als de 1e laag en 5 tot 6 uren laten drogen. Nadien tussenschuren met korrel 180-220, ontstoffen en de 3e laag - ca 100g/m<sup>2</sup> aanbrengen.

### 2- aangepaste grondlagen

Voor een extra bleke en natuurlijke afwerking wordt de eerste laag vervangen door ECOFIX WOODLOOK (zie Technische fiche).

Bij vloerverwarming, exotische houtsoorten en kurk wordt er aangeraden om de eerste laag te vervangen door FORTICO SEALER. (zie Technische fiche)



### DROOGTIJD

Licht belastbaar na 12 uur.

Volledig uitgehard na 8 à 10 dagen.

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

### NABEHANDELING

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova<sup>®</sup>. Hard Floor Polish Ciranova<sup>®</sup> of UNICARE X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova<sup>®</sup> wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

### PRODUCTINFORMATIE

#### Houdbaarheid

- 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.
- Transport en opslag tussen 5°C en 40°C.
- FORTICO is niet vorstbestendig.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Sommige beitsen kunnen uitbloeden na afwerking met FORTICO, doe daarom altijd een test voor gebruik. Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.

### CHEMISCHE BESTENDIGHEDEN

TESTEN VOLGENS NORM EN13442	FORTICO 2C		
	MATT	SATIN	NATURAL
Water (24 Hr)	5	5	5
Detergent (24 Hr)	5	5	5
Aceton (120 Sec.)	5	5	5
Ethanol 50% in water (24 Hr)	5	5	5
Rode wijn (24 hr)	5	5	5
Azijn 5% (24 hr)	5	5	5
olijfolie	5	5	5
Melk 3-5% fat (24 Hr)	5	5	5
Koffie (24 Hr)	4,5	5	5
Thee 1% (24Hr)	5	5	5
Ammoniak 10% (8 Hr)	5	5	4
Mosterd (24 Hr)	4	4,5	4,5
TOTAAL	98%	99%	98%

- 5 Geen zichtbare verandering
- 4 Nauwelijks zichtbare verandering in glans of kleur
- 3 Lichte verandering in glans of kleur. De structuur van het beproefde oppervlak is niet veranderd.
- 2 Sterke markeringen zichtbaar. De structuur van het beproefde oppervlak is nagenoeg onbeschadigd.
- 1 Sterke markeringen zichtbaar. De structuur van het beproefde oppervlak is veranderd.
- 0 Het beproefde oppervlak is sterk aangetast.

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be