

FORTICO SEALER



1L

5L



Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

FORTICO SEALER is een goed vullende, watergedragen één-component primer, voor rolapplicatie. FORTICO SEALER kan me gebruiken als algemene grondlaag voor parket om verder af te werken met vernissen uit het FORTICO gamma. FORTICO SEALER wordt aangeraden bij vloerverwarming, tropische houtsoorten en kurk.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 30" DIN4
VASTE STOFFEN	+/- 35 % IN GEWICHT
DENSITEIT	+/- 1,05
ETIKETTERING	ZIE SDS
UITSTRIJKVERMOGEN	CA 100-130G/M ² PER LAAG

AANWENDING

Omwille van haar elasticiteit, geschikt voor moeilijke houtsoorten, voor parket geplaatst op vloerverwarming, vloertegels... De Sealer voorkomt kantverlijming en minimaliseert het opruwen van de vezel. Voorkomt uitbloeden van tannine (bv bij eik).

VOORBEHANDELING

Ondergrond: massief hout, finer hout en kurk. Eerst het hout voorschuren, eindigend met korrel 120-150 en nadien het schuurstof verwijderen. Hoe fijner geschuurd, hoe minder opruwing. Om het opruwen van de houtvezel te verminderen, kan men het hout eerst voorbenatten en opschuren met een fijne korrel.

GEBRUIKSAANWIJZING

FORTICO SEALER goed schudden en oproeren voor gebruik. Rijkelijk aanbrengen met een rol, +/- 80-100g/m². Na droging kan men de FORTICO SEALER verder afwerken met een vernis uit het FORTICO gamma.



DROOGTIJD

Droog na 2 à 3 uur.

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.



UITSTRIJKVERMOGEN

8-12 m²/l

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid

- 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.
- Transport en opslag tussen 5°C en 40°C.
- FORTICO SEALER is niet vorstbestendig.

BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Sommige beitsen kunnen uitbloeden na afwerking met FORTICO SEALER, doe daarom altijd een test voor gebruik. Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.