CIRANOVA®
SINCE 1929

TECHNISCHE FICHE

JACHTLAK

1L 2,5L

PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Jachtlak is speciaal ontwikkeld voor het lakken van hout dat wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden zoals het scheepsdek van boten, lambriseringen, hout blootgesteld aan het zeeklimaat, enz. De Jachtlak heeft een hoge glansgraad en kan ook worden aangebracht op binnenhout.

TECHNISCHE GEGEVENS

GLANGSGRAAD	BLINKEND
DENSITEIT	0,93
VISCOSITEIT	100 SEC - DIN 4
VASTE STOFGEHALTE	65%

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

VOORBEHANDELING

Alle sporen van vroegere beschermingslagen (lak, verf, lazuur) moeten worden verwijderd. Indien nodig het hout eerst afschuren en stofvrij maken. Probeer scherpe hoeken te vermijden zodat alle hout mooi wordt bedekt door de Jachtlak.

GEBRUIKSAANWIJZING

BUITEN: De Jachtlak aanbrengen met een borstel of rol. 3 à 4 dunne lagen aanbrengen afhankelijk van de houtsoort en de blootstelling aan de weersomstandigheden. Gelieve de technische dienst te raadplegen voor het aanbrengen met een spuitpistool.
BINNEN: 2 dunne lagen aanbrengen met borstel of rol.

DROOGTIJD

- Stofvrij na 1 uur
- Schuurbaar / belastbaar na 24u
- Volledig uitgehard na +/- 1 week

UITSTRIJKVERMOGEN

10 - 12 m^2/liter per aangebrachte laag en afhankelijk van de houtsoort.

NABEHANDELING

Het te onderhouden oppervlak lichtjes schuren en ontstoffen. Daarna 1 à 2 nieuwe lagen Jachtlak aanbrengen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Het gereedschap na gebruik reinigen met white spirit.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be