

Kalkpasta



1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te ceruseren.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT	1,2
VASTE STOFGEHALTE	30%

AANWENDING

In het bijzonder voor open porie hout zoals eik, es of olm. Het is vooraf aangeraden het massief of gefineerd hout eerst uit te borstelen.

VOORBEHANDELING

Hout uitborstelen met behulp van staal- of nylonborstel. Het hout schuren met korrel 150.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het hout vooraf behandelen met een verdunde (1:1) Aquafix Mono Ciranova®. Nadien het hout schuren met korrel 240 of 320 en nadien de witte pasta insmeren met borstel.

Laten drogen voor enkele minuten en nadien de witte pasta afvegen met een droge doek tot een gelijkmatig uitzicht bereikt wordt.



DROOGTIJD

Stofdroog na 30 minuten (bij 20°). Schuurbaar na 1 uur. Af te lakken na 2 uren.

NABEHANDELING

Na volledige droging kan men de kalkpasta afwerken met een was of een aangepaste spuitvernis.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking. Beschikbare kleuren: wit en gebroken wit (ref. 5393).

BIJZONDERE MELDINGEN

Dit product is volledig milieuvriendelijk. Het werd gemaakt op basis van rogge en tarwe en gerecycleerd titaanwit. Het oplosmiddel is water en lijnolie.